

A. TÜRKİYE'DEKİ "ROLLERGIN" GRUBU PAMUKLARIN SINIF VE DERECELERİ (TİPLERİ)

Sınıf	Derece (Tip)	Yabancı Madde %	Hazırlama Durumu	Renk
Beyaz (B)	Ekstra	0 - 4	Çok İyi	Beyaz
	1	4 - 5.2	İyi	Beyaz
	2	4.6 - 6.6	Normal	Beyaz
	3	5.5 - 7.7	Normal	Beyaz, 2. dereceden daha donuk
	4	6.6 - 9.0	Normal	Beyaz, 3. dereceden daha donuk
	5	7.5 - 10.5	Normal	Beyaz, 4. dereceden daha donuk
	6	8.8 - 12.8	Normal	Beyaz, 5. dereceden daha donuk ve yer yer küçük sarı lekeli
Hafif Benekli (HB)	1	4 - 5.6	Normal	Beyaz sınıftaki 1. dereceden daha koyu, hafif benekli
	2	5.5 - 7.7	Normal	Beyaz sınıftaki 2. dereceden ve H.B. sınıftaki 1. dereceden daha koyu, ve daha az hafif benekli
	3	6.6 - 9.0	Normal	Beyaz sınıftaki 3. dereceden ve H.B. sınıftaki 1. dereceden daha koyu, ve daha fazla hafif benekli
	4	7.5 - 10.5	Normal	Beyaz sınıftaki 4. dereceden ve H.B. sınıftaki 3. dereceden daha koyu, ve daha hafif benekli
	5	8.8 - 12.8	Normal	H.B. sınıftaki 4. dereceden daha düşük
Sarı Lekeli	1	3.6 - 5.6	Normal	H.B. sınıftaki 1. dereceden daha yaygın koyulukta
	2	4.5 - 6.7	Normal	H.B. sınıftaki 2. dereceden daha yaygın koyulukta
	3	5.4 - 7.8	Normal	H.B. sınıftaki 3. dereceden daha yaygın koyulukta
	4	6.3 - 9.3	Normal	H.B. sınıftaki 4. dereceden daha yaygın koyulukta
	5	07-Nov	Normal	H.B. sınıftaki 4. dereceden daha düşük
Gri (G)	1	4.6 - 6.6	Normal	Beyaz sınıftaki 3. dereceden daha gri, 5. derece kadar donuk değil
	2	5.5 - 7.7	Normal	Beyaz sınıftaki 4. dereceden daha gri, 6. derece kadar donuk değil
Derece (Tip) Dışı	Özürü: Pamuk tip numunelerinde bulunmayan maddeleri ihtiva eden ve/veya diğer pamuk sınıf ve derecelerine (tiplerine) girmesini engelleyici özürleri olan pamuklardır.			
	Kuşbaşı: Pamuk çekirdeklerinden ayıklanan çığitli pamukların çırçırılmasından elde edilen pamuklardır.			
	Avaryalı: Yangından hasar görmüş veya ıslanmış pamuklardır.			

B. TÜRKİYE'DEKİ "SAWGIN" GRUBU PAMUKLARIN SINIF VE DERECELERİ (TİPLERİ)

Sınıf	Derece (Tip)	Yabancı Madde %	Hazırlama Durumu	Renk
Beyaz (B)	Ekstra	0.1	Çok İyi	Beyaz
	1	0.1 - 1.8	İyi	Beyaz
	2	1.2 - 2.4	Normal	Beyaz
	3	1.8 - 3.2	Normal	Beyaz, 2. dereceden daha donuk
	4	2.4 - 4.0	Normal	Beyaz, 3. dereceden daha donuk
	5	2.9 - 5.3	Normal	Beyaz, 4. dereceden daha donuk
	6	4.3 - 6.9	Normal	Beyaz, 5. dereceden daha donuk ve yer yer küçük sarı lekeli
Hafif Benekli (HB)	1	1.2 - 2.4	Normal	Beyaz sınıftaki 1. dereceden daha koyu, hafif benekli
	2	1.8 - 3.2	Normal	Beyaz sınıftaki 2. derece ve H.B. sınıftaki 1. dereceden daha koyu, ve daha az hafif benekli
	3	2.4 - 4.0	Normal	Beyaz sınıftaki 3. derece ve H.B. sınıftaki 1. dereceden daha koyu, ve daha fazla hafif benekli
	4	2.9 - 5.3	Normal	Beyaz sınıftaki 4. derece ve H.B. sınıftaki 3. dereceden daha koyu, ve daha fazla benekli
	5	4.3 - 6.9	Normal	H.B. sınıftaki 4. dereceden daha düşük
Hafif Sarı Renkli (RSH)	1	1.2 - 2.4	Normal	Beyazdan hafif sarıya çalar
	2	1.8 - 3.2	Normal	1. dereceden daha sarı
	3	2.4 - 4.0	Normal	2. dereceden daha sarı
	4	2.9 - 5.3	Normal	3. dereceden daha sarı
	5	4.3 - 6.9	Normal	4. dereceden daha sarı
Gri (G)	1	1.2 - 2.4	Normal	Beyaz sınıftaki 3. dereceden daha gri, 5. derece kadar donuk değil
	2	1.8 - 3.2	Normal	Beyaz sınıftaki 4. dereceden daha gri, 6. derece kadar donuk değil
Derece (Tip) Dışı	Özürü: Pamuk tip numunelerinde bulunmayan maddeleri ihtiva eden ve/veya diğer pamuk sınıf ve derecelerine (tiplerine) girmesini engelleyici özürleri olan pamuklardır.			
	Avaryalı: Yangından hasar görmüş veya ıslanmış pamuklardır.			